

## Defom 6800

ELEMENTIS

SPECIALTIES

### 消泡剂

#### 产品介绍

Defom 6800 为适用于高固体份、高膜厚环氧地坪涂料及丝网油墨抑泡、消泡剂。

#### 产品特征

组成	含疏水粒子的聚硅氧烷化合物
外观	半透明液体
不挥发份	≥99 %
比重	0.96 - 1.00
折射率	1.399 - 1.409 (25°C)

#### 应用领域

- 环氧地坪涂料
- 丝网油墨
- 紫外光油墨

#### 主要特性

- 优异的抑泡、消泡剂，对高固体份和无溶剂环氧涂料在制造和施工时所产生的气泡，均有良好的抑制与消除的效果。
- 对高粘度、高膜厚，特别是无溶剂高膜厚的环氧地坪涂料的气泡有良好的抑制效果。

#### 使用方法

- 研磨前或搅拌前添加抑泡效果最佳，亦可事后添加藉以消泡，但必须搅拌均匀。
- 为了得到 Defom 6800 更好的分布及效果，在有色涂料中建议与研磨份一起研磨。
- 因为 Defom 6800 活性份高，可预先以芳香族溶剂稀释至 10% 后再添加。因为疏水粒子易沉淀缘故，建议稀释后马上用完。
- 该产品具有触变性，置久或低温下粘度有上升趋势，属正常现象；建议操作前先搅拌均匀，以利于使用。

#### 添加量

对全量添加 0.01 - 1.0 %。

#### 操作与安全

本产品须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

#### 储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

#### 包装

净重：25 kg

**DEUCHEM**  
ADDITIVE + RESIN  
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

[www.elementis-specialties-asia.com](http://www.elementis-specialties-asia.com)

B01 Mar-13

### 有效期

Defom 6800 自生产日起，保质期限为 18 个月。

### 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴  
WWW.USKEJI.COM