

## Levaslip 879

ELEMENTIS

SPECIALTIES

### 流平剂

#### 产品介绍

Levaslip 879 为一改性聚硅氧烷流平剂, 具有极佳的触感, 可增进涂膜表面滑爽。

#### 产品特征

组成	改性聚硅氧烷
外观	无色至微黄色, 澄清至微浊粘稠液体
不挥发份	≥94 %
比重	1.01 - 1.04
折射率	1.445 - 1.449 (25°C)

#### 应用领域

- 溶剂型涂料
  - 双组份聚氨酯涂料
  - 硝基漆
  - 丙烯酸喷漆
- 水性涂料

#### 主要特性

- 涂膜触感佳。
- 良好的底材湿润性。
- 可降低摩擦系数, 提高抗划伤性。
- 良好的相容性与再涂性。
- 使用于再涂体系, 请先试验可行性。

#### 使用方法

- 请于添加前测试最佳添加量, 以获得最佳效果, 并请稀释后搅拌加入。
- 低于 5°C 会造成产品结冻, 回复至室温可恢复原外观, 并不影响产品品质。

#### 添加量

对全量添加 0.1 - 0.5 %。

#### 操作与安全

本产品须小心操作, 避免接触皮肤和眼睛, 其他资料请参考物质安全资料表。

#### 储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

#### 包装

净重: 25 kg

**DEUCHEM**  
ADDITIVE + RESIN  
海名斯·德谦

请注意: 本文件所含资讯应当无误, 但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证, 包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意, 禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

[www.elementis-specialties-asia.com](http://www.elementis-specialties-asia.com)

B02 Mar-13

## 有效期

Levaslip 879 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

## 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴  
WWW.USKEJI.COM

## 海名斯特殊化学

### USA Head Office

Elementis Specialties, Inc.  
469 Old Trenton Road, East  
Windsor, NJ 08512, USA  
Tel.: +1 609 443 2500  
Fax.: +1 609 443 2422

### Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613  
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,  
Shanghai, China 201613  
Tel.: +86 21 57740348  
Fax.: +86 21 57743563

### Taiwan

德谦企业股份有限公司  
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号  
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu  
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan  
Tel.: +886 3 5984035  
Fax.: +886 3 5983301

### Malaysia

Elementis Specialties Inc.  
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga  
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,  
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,  
Malaysia  
Tel.: +603-9054 6690  
Fax.: +603-9054 6698