

Adherent ADP

ELEMENTIS

SPECIALTIES

附着增进剂

产品介绍

Adherent ADP 为添加于烘漆底漆或一次涂装烘漆, 以增进对非铁金属表面的附着性。

产品特征

组成	不含聚硅氧烷化合物
外观	澄清液体
不挥发份	78 - 82 %
溶剂	异丙醇
比重	1.08 - 1.10
酸价	60 - 80 mg KOH/g

应用领域

- 醇酸/胺基树脂烘漆
- 丙烯酸/胺基树脂烘漆

主要特性

- 改善对难附着的非铁金属表面的附着性有极优异的效果。
- 可增进涂膜的延展性与耐冲击性。
- 高温急速烘烤不变色, 并且不影响涂膜的耐候性。
- 不影响涂料的储存安定性。

使用方法

研磨前、后添加均可, 直接用于底漆时, 添加量因树脂附着性而定, 使用前请预先试验。

添加量

对全量添加 1.5 - 2.5 %。

操作与安全

- Adherent ADP 含有酸性结构, 若与某些碱性颜料混合使用会有哑光现象产生, 请使用前预先试验。
- Adherent ADP 储存于低温下会产生混浊或分离状况, 请加热搅拌至澄清即可使用, 并不会影响产品性能。
- 本产品含有溶剂, 须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 低于 5°C 时, 外观可能结冻, 混浊或分离, 请水浴加热至澄清状态, 搅拌均匀后使用。

包装

净重: 200 kg / 25 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意: 本文件所含资讯应当无误, 但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时仰赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证, 包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意, 禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B02 Mar-12

有效期

Adherent ADP 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
WWW.USKEJI.COM

海名斯特殊化学

USA Head Office
Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China
德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan
德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia
Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698