

Adherent PPB

ELEMENTIS

SPECIALTIES

附着增进剂

产品介绍

Adherent PPB 附着增进剂能解决涂料在未经处理的 PP 或 PP/EPDM 塑料底材上附着不良的问题。

产品特征

组成	氯化 PP
外观	微黄色液体
不挥发份	14 - 16 %
溶剂	甲苯
比重	约 0.895

应用领域

聚丙烯塑料底漆

主要特性

PP 或 PP/EPDM 塑料表面虽可以火焰或电弧处理, 增进上层涂料的附着性, 但因设备昂贵, 操作不便在实用上受到相当的限制, 而使用 Adherent PPB 附着增进剂充当底漆或添加于树脂中, 除可解决涂料在未处理的 PP 或 PP/EPDM 底材的附着, 同时可增进涂料的耐水性、耐汽油性及耐热性。

使用方法

当底漆

- 将 Adherent PPB 以溶剂 (甲苯或二甲苯) 稀释 5 - 10 倍。
- 素材擦拭干净, 去除表面残留油渍或脱模剂等。
- 喷涂上述 Adherent PPB 溶液, 干膜 5 - 10 μm , 静置 5 - 10 分钟。
- 涂装双组份聚氨酯面漆或丙烯酸喷漆, 静置 5 - 10 分钟。
- 以 80°C 强制干燥 30 - 60 分钟。

添加在树脂中

- 对树脂全量添加 10 - 15 % 的 Adherent PPB, 搅拌均匀。
- 素材擦拭干净。
- 涂装后, 静置 20 - 30 分钟。
- 以 80°C 强制干燥 30 - 60 分钟。
- 添加前须先确认与树脂相容性。

添加量

当底漆使用或对树脂全量添加 10 - 15 %。

操作与安全

- Adherent PPB 在经过长时间储存后, 可能因为溶剂挥发以致于粘度上升甚至胶化, 若发生此种现象, 请补充溶剂并以水浴方式加热使其恢复原状, 并在最短时间内使用完毕。
- 本产品含有溶剂, 须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其他资料请参考物质安全资料表。

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意: 本文件所含资讯应当无误, 但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证, 包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意, 禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Mar-13

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 低于 5°C 时，外观可能混浊或分离，请水浴加热至澄清状态，搅拌均匀后使用。

包装

净重：25 kg

有效期

Adherent PPB 自生产日起，保质期限为 12 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
WWW.USKEJI.COM

海名斯特殊化学

USA Head Office
Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China
德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan
德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia
Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698