



Bayhydrol[®] A 2601

特性 水性羟基官能聚丙烯酸酯分散体

与脂肪族聚异氰酸酯结合使用，用于普通工业与运输用涂料的水性双组分清漆和面漆的配方。也可以结合三聚氰胺树脂使用在单组份涂料配方之中

供应形式 约45%水溶液/ naphtha[®] 100/Dowanol[®] PnB 溶剂中，使用二甲基乙醇胺/ 三乙醇胺进行中和, 比例约为44.3 : 4 : 4 : 2.7。

规格

特性	数值	单位	测试方法
粘度，23°C D约为40S-1	1500 - 3000	mPa·s	DIN EN ISO 3219/A.3
非挥发组分含量 (1g/1ml甲苯 /1 h/125°C)	44 - 47	%	DIN EN ISO 3251
pH值 (1:4稀释在去离子水中)	7 - 8		DIN ISO 976

其它数据*

特性	数值	单位	测试方法
当量 (供应形式)	约 969		
羟基含量 (无溶剂，计算值)	约 3.9	%	
密度，20°C	约 1.06	g/ml	DIN EN ISO 2811
酸值 (供应形式)	约 10	mg KOH/g	DIN EN ISO 2114

*此数据为一般性资料，不作为产品说明书的一部分。

特性/应用 主要用于与 Bayhydur[®] 304、XP 2487/1 以及 Desmodur[®] N 3900 混合制备气干与烘工业用涂料。固化后的涂膜坚固、强韧，有弹性，而且具有出色的光泽度、填充性、耐候性与光稳定性，能够耐受溶剂和汽油，干燥速度快。不宜用于木材清漆。

相容性 适合制备水性双组分聚氨酯涂料的共反应物为脂肪族聚异氰酸酯，例如 Desmodur[®] N 3600, N 3400, N 3900 或 XP 2410, Bayhydur[®] 3100, 401-70, 305, 304, VP LS 2150 BA, VP LS 2306, XP 2655 或 XP 2487/1。

溶解性/稀释性 Bayhydrol[®] A 2601 A 2601 可用水以任何比例稀释

储存

- 储存于科思创原装密封容器中。
- 推荐储存温度：>0-30 °C



Bayhydrol[®] A 2601

- 避免冷冻、热及外来物质。

一般信息：短时间冷却至-18℃通常不会损坏该产品，但长时间冷冻会严重损坏产品。长期较高温度下储存会导致粘度的下降和/或平均粒径的增加，有可能导致沉淀或凝结。该产品的粘度主要取决于PH值。储存过程中PH值可能会降低，从而造成粘度减小。可通过添加少量10%的二甲基乙醇胺水溶液，将粘度恢复至初始值。会因某些细菌、霉或藻类的污染而使产品无法用。

储存时间

科思创声明，在产品储存完全符合上述“储存”条款中的要求并恰当处理的情况下，该产品在运输单证上说明的运输之日起6个月内符合上述“规格或特性数值”条款中说明的规格或特性数值（根据情况适用）。如产品超过上述6个月的期限并不意味着不再符合规格或特性数值中的设定值。但是，科思创建议对自运输日起超过6个月的产品在使用前进行测试，以确认其是否仍符合规格或特性数值中的设定值。科思创对自运输日起超过6个月的产品不做任何承诺，也不对其不符合规格或特性数值中的设定值承担任何责任和义务。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中，该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的有效安全数据表中找到。

您对我们的产品、技术协助以及信息（无论是口头上的、书面的或者是生产评估的方式）的使用以及您的使用目的，包括任何建议配方和推荐内容，均不受我们控制。因此，您有必要对我们的产品、技术协助和信息进行测试，以确定其是否满足您的使用需求。具体的应用分析必须至少包含测试，以便从技术、健康、安全和环保的角度来确定其适用性。我方无需进行此类测试。除非我方另行书面同意，否则所有产品都严格按照标准销售条款来出售，如有需要我方可提供这些标准销售条款。我方不对所提供的任何信息和技术协助进行担保或保证，如有变更，恕不另行通知。双方需要明确了解并同意，贵方将承担所有责任，无论该等责任是否与侵权、合同或是与使用我们的产品、技术协助和信息相关，我方概不承担此类责任。此处未包含的任何声明或者推荐都未经授权，对我方不具任何约束力。此处任何信息都不得视为建议使用任何与任何材料及用途相关的任何专利权相违背的产品。此处信息并不暗示或者事实上的授予任何专利权的许可。

"本品为非"医疗级"1产品，不得用于医疗设备或者医疗设备中间产品的生产，因为上述产品在正常使用时将直接接触病人身体（例如：皮肤、体液或者机体组织，包括非直接接触的血液）*。另外，本品不得用于"可与食品接触"2产品的生产，包括饮用水或者化妆品。如需将产品用于生产医疗用品或者医疗用品中间产品，或者用于生产食品级产品或化妆品，必须事先与拜耳材料科技联系，获得销售以上用途产品的许可。然而，产品购买者必须自行决定产品是否适用于生产医疗产品或者医疗设备中间产品，是否适用于生产"可与食品接触"的产品或者化妆品，而不得依赖拜耳材料科技的任何陈述。

1) 请详阅文件"拜耳材料科技用于医疗用途产品使用指南"。2) 根据欧盟委员会条例1935/2004进行定义。

编者：涂料、粘合剂与密封剂
中国上海浦东金桥出口加工区秦桥路33号，
邮编：201206

www.covestro.com

第2页) 页 (共2页)

版本：2015-09-01

联系人：
CAS Single Point of Contact APAC
电话：cas_spoc_apac@covestro.com

 **Bayhydrol[®]**

产品数据表