

Catacure KL

ELEMENTIS

SPECIALTIES

促进剂

产品介绍

Catacure KL 为一高效的聚氨酯固化促进剂，适用于聚氨酯涂料、接着剂和填缝剂。

产品特征

组成	有机锡化合物溶液
外观	澄清液体
不挥发份	48.5 - 50.5 %
溶剂	乙二醇单乙醚乙酸酯
比重	0.98 - 1.01
折射率	1.428 - 1.438 (25°C)

应用领域

- 双组份聚氨酯涂料
- 湿气固化聚氨酯涂料

主要特性

- 能促进异氰酸酯与活性氢的反应，常用于双组份与潮气固化聚氨酯涂料的固化促进剂。
- 对于一些以胺类作为促进剂的聚氨酯体系，可并用 Catacure KL 以达到更快速固化的要求。

使用方法

正确的添加量应视羟基树脂或异氰酸酯的反应速率而增减。

添加量

- 一般为对羟基树脂固体份添加 0.2 %。
- 对全量添加 0.02 - 0.10 %。

操作与安全

- 本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。
- Catacure KL 对固化时间的缩短有一定的极限，当用量持续增加时可能会缩短活化期，使用前请仔细评估。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 低于 5°C 时，外观可能混浊或分离，请水浴加热至澄清状态搅拌均匀后使用。

包装

净重：25 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Mar-13

有效期

Catacure KL 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
WWW.USKEJI.COM

海名斯特殊化学

USA Head Office
Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China
德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan
德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia
Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698