

DeuRheo 556S

ELEMENTIS

SPECIALTIES

流变助剂

产品介绍

DeuRheo 556S 为一可提高涂膜中金属颜料定向效果的乙烯-醋酸乙烯共聚物蜡分散液。

产品特征

组成	乙烯-醋酸乙烯共聚物
外观	白色流动浆状
不挥发份	5.5 - 6.5 %
溶剂	乙酸正丁酯 / 二甲苯 / 正丁醇
比重	约 0.88

应用领域

铝粉漆

主要特性

- 提高金属颜料的定向效果，如铝粉、云母珠光粉等。
- 增强金属漆的闪光效果。
- 减缓颜料在容器中的沉降。

使用方法

- 使用前先将 DeuRheo 556S 高速搅拌 15 - 30 分，过滤后使用。
- DeuRheo 556S 须在 CAB (醋丁纤维素) 之前添加。
- 特别建议：如与树脂一同混合分散可以达到较好的分散效果。

• 添加量

对铝浆添加 80 - 150 %，使用前请先试验最适添加量。

操作与安全

- 若遇蜡浆密闭不严所产生的干涸、结皮、结块等现象，需将此干涸部份去除，以免造成分散困难。
- 使用前请先试验与涂料体系的相容性。
- 本产品由于触变性高，储存时可能发现上下粘度不均匀，此系正常现象，使用前请搅拌均匀，并尽可能整桶使用。
- 本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛。其他资料请参考化学品安全技术说明书 (SDS)。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C (需回复至 25°C 方可使用)。
- 盛放产品的容器不能直接受到热辐射。

包装

净重：50 / 165 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B03 Apr-15

有效期

DeuRheo 556S 自生产日起, 保质期限为 12 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
www.uskeji.com

海名斯特殊化学

Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号邮编 201613
99, Lianyang Road,
Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road,
Hsinchu Industrial Park,
Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis S.E.A. (Malaysia) Sdn. Bhd.
(1095769-X)
62-1, Jalan Tasik Utama 5,
Medan Niaga Tasik Damai,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Wilayah Persekutuan, Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698

India

Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.
Unit B, Ground Floor,
Jaswanti Landmark,
Mehra Industrial Estate,
L.B.S Marg, Vikhroli (West),
Mumbai 400 079, India
Tel.: + 91 22 67421251
Fax.: + 91 22 67421252