

## Hardlen DX-526P、DX-530P

ELEMENTIS

SPECIALTIES

### 附着增进剂

#### 产品介绍

Hardlen DX-526P、DX-530P 为新开发的 PP 底材附着增进剂，对各种 PP 底材附着性优异。溶液具有优异低温安定性；相容性佳、可直接添加到涂料体系中。

#### 产品特征

	DX-526P	DX-530P
组成	软性氯化 PP	
外观	黄色颗粒状	
粘度	100 - 500 cP (30% 于甲苯)	
氯含量	25 - 27 %	30 - 32 %

#### 应用领域

- 对 PP、PP/EPDM 底材有优异的增进附着效果。
- 相容性佳，可直接添加到丙烯酸、醇酸等涂料中。
- 与上涂涂料有极佳的层间附着性，如聚酯/三聚氰胺烘漆及聚氨酯体系。
- 溶液低温安定性佳（30% 甲苯溶液，5℃）。
- 微溶于 1,6 己二醇二丙烯酸酯，可应用在紫外光固化体系。

#### 主要特性

- 溶液稀释后直接喷涂于 PP 底材，干燥后再上涂面漆。
- 与树脂混合做成底色漆。
- Hardlen DX-526P 建议应用于涂料体系。  
Hardlen DX-530P 建议应用于油墨体系。

#### 使用方法

与树脂混合时，请先试验最适比例。

#### 添加量

将 Hardlen DX-526P、DX-530P 以甲苯或二甲苯，搅拌溶解成 30% 使用。环保考量（禁用苯类物质）时，可将溶剂改成甲基环己烷/醋酸乙酯或甲乙酮=1/1。

#### 操作与安全

本产品须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考化学品安全技术说明书（SDS）。

#### 储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉干燥通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 10℃ 至 40℃。
- 固体 Hardlen DX-526P、DX-530P 及溶液于 25℃ 下避光保存。
- 当储存、运输过程的环境温度超过 40℃ 可能形成团块，进行适当的粉碎后，缓慢投入溶剂中，低速搅拌至完全溶解即可，并不影响其性能。

#### 包装

净重：20 kg

**DEUCHEM**  
ADDITIVE + RESIN  
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

[www.elementis-specialties-asia.com](http://www.elementis-specialties-asia.com)

B02 Aug-14

## 有效期

Hardlen DX-526P、DX-530P 自生产日起，保质期限为 24 个月。

## 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴  
www.uskeji.com

## 海名斯特殊化学

### Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路99号 邮编 201613  
99, Lianyang Road,  
Songjiang Industrial Zone,  
Shanghai, China 201613  
Tel.: +86 21 57740348  
Fax.: +86 21 57743563

### Taiwan

德谦企业股份有限公司  
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路92号  
92, Kuang-Fu North Road,  
Hsinchu Industrial Park,  
Hukou, Hsinchu, Taiwan  
Tel.: +886 3 5984035  
Fax.: +886 3 5983301

### Malaysia

Elementis S.E.A. (Malaysia) Sdn. Bhd.  
(1095769-X)  
62-1, Jalan Tasik Utama 5,  
Medan Niaga Tasik Damai,  
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,  
Wilayah Persekutuan, Malaysia  
Tel.: +603-9054 6690  
Fax.: +603-9054 6698

### India

Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.  
Unit B, Ground Floor,  
Jaswanti Landmark,  
Mehra Industrial Estate,  
L.B.S Marg, Vikhroli (West),  
Mumbai 400 079, India  
Tel: + 91 22 67421251  
Fax: + 91 22 67421252