

水性流变助剂

产品介绍

LA-905 为一 PU 成份的液体水性增稠剂, 使用方便, 其流平性、涂膜光泽及耐水性均佳。

产品特征

组成	非离子性聚氨酯化合物
外观	微黄色微浊液体
不挥发份	48 - 52 %
溶剂	乙二醇单丁醚 / 水
比重	约 1.02
粘度	≤14000 cP (25°C)
pH 值	6.5 - 7.0 (在 5% 水溶液中)

应用领域

适用于消光至高光泽的各种体系, 如: 皮革涂饰液、后加工、水性面层、纺织涂层等。

主要特性

- 调整涂饰液粘稠度。
- 在厚涂、喷涂性佳与其加工性能均优于其他传统的增稠剂。
- 以 LA-905 制成的涂层有较佳的耐热性与抗划伤性; 并且在高光泽体系中, 更能增进光泽度。
- 对细菌的分解有极佳的抗性, 增进粘度安定性, 而防腐剂的用量则可斟酌降低。

使用方法

建议最后再添加, 且须确定搅拌均匀后, 才可进行粘稠度测定。

添加量

- 对涂饰液添加 0.2 - 2.0 %。
- 视粘稠度要求来添加。

操作与安全

本产品含有溶剂, 须小心操作, 避免接触皮肤及眼睛, 其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 5°C 至 40°C。
- 气温低于 5°C 时, 外观可能胶冻或颗粒析出, 请隔水加热至澄清状态, 搅拌均匀后使用。

包装

净重: 25 kg

有效期

LA-905 自生产日起，保质期限为 12 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

海名斯特殊化学

USA Head Office

Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698